



Coates Screen

Product Data Sheet

CERNEALĂ TAMPOGRAFICĂ SI SERIGRAFICA IN 2 COMPONENTI TP 253L

1. Aplicații

Cernelurile TP 253L sunt cerneluri in 2 componeti care se utilizeaza impreuna cu catalizatorul TP 219L. Aceasta gama este adecvata pentru imprimari pe substraturi tip cauciuc siliconat.

Cernelurile din gama TP 253L nu contin solventi conventionali (100% masa solida).

2. Procesare

Dupa amestecarea cu catalizatorul TP 219 L, aceasta cerneala poate fi utilizata fara probleme. Raportul de amestecare (părți în greutate) este de:

10 părți cerneală:1 parte catalizator TP219 L

Imprimările se usuca în curent de aer cald (160°C) timp de 15 minute. Durata de viață a amestecului de cerneală-catalizator este de aproximativ 24 ore.

In cazul in care apar probleme de uscare sau de aderența in cerneala se poate adauga aditivul S in proportie de 1-2%. In acest caz, durata de viață a amestecului de cerneală-catalizator scade.

Ajustarea viscozitatii cernelii

Imprimare prin serigrafie

maxim 10% diluant SL

Imprimare prin tampografie

15-30% aditiv A

daca este necesar se poate adauga retarder TPD 1-2%

3. Curățare

Pentru îndepărtarea cernelii poate fi utilizat diluantul VD 40.

4. Atenționare

A se citi fisa de securitate si fisa tehnica a produsului inainte de utilizare.

Datele din fisa de securitate sunt in concordanta cu Normele (EC) 1907/2006 referitoare la lucrul cu materiale periculoase (1999/45/EC) si instructiuni referitoare la procesare, manuire si depozitare si informatii de prim ajutor.

Informatiile din fisa de securitate sunt valabile la utilizarea cernelii conform fisei tehnice.

C-MIX 2000 CULORI DE BAZA			
Galben	TP253 L/Y30	Violet	TP253 L/V50
Galben auriu	TP253 L/Y50	Albastru	TP253 L/B50
Portocaliu	TP253 L/O50	Verde	TP253 L/G50
Scarlet	TP253 L/R20	Negru	TP253 L/N50
Rosu	TP253 L/R50	Alb	TP253 L/W50
Magenta	TP253 L/M50	Lac	TP253 L/E50

INFORMATIILE CUPRINSE ÎN FISA TEHNICA, AU FOST REDACTATE CU GRIJA PE BAZA EXPERIENTEI DE LABORATOR SI ÎN CONDITII COMERCIALE. CU TOATE ACESTE, PERFORMANTELE PRODUSELOR SI GRADUL ÎN CARE ELE CORESPUND SCOPULUI CLIENTULUI, SUNT DETERMINATE DE CONDITIILE PARTICULARE DE UTILIZARE SI DE MATERIALELE CE VOR FI IMPRIMATE. NOI RECOMANDAM CLIENTILOR SA VERIFICE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE O PRODUCTIE DE SERIE, CA PRODUSUL PREZENTAT SA SATISFACA CERINȚELE SALE. DEOARECE NU PUTEM ANTICIPATI SAU CONTROLA CONDITIILE ÎN CARE ARE LOC UTILIZAREA PRODUSELOR NOASTRE, NU PUTEM OFERI GARANTII NECONDITIONATE PENTRU PERFORMANȚELE LOR. TOATE VÂNZARILE SUNT SUPUSE CONDITIILOR NOASTRE STANDARD SI DE VÂNZARE. DORIM SA ACCENTUAM CA INFORMATIA ÎN ACEASTA FISA TEHNICA ESTE NUMAI O RECOMANDARE SI POATE FI NECESARA MODIFICAREA EI PENTRU ADAPTAREA LA CONDITIILE PARTICULARE ALE UNUI CLIENT SAU LA CONDITIILE DE EFICIENTA ALE UNUI ECHIPAMENT, PRODUSELE COATES SCREEN NU SUNT CONCEPTE PENTRU A FI UTILIZATE ÎN COMBINATIE CU CELE ALE ALTOR PRODUCATORI DE CERNELURI SAU PRODUSE SIMILARE, DECÂT ÎN URMA UNUI ACCEPT SCRIS DIN PARTEA FIRMEI COATES SCREEN.

PREZENTA FISA **REVIZIA 4 – APRILIE 2008** ANULEAZA FISELE ANTERIOARE.

Importator si distribuitor: ELECTRONIC DESIGN & CONSULTING GROUP SRL
Str. Floare de Ghiata nr. 9, sector 5, București Tel:021-4449320, 021-4449321,
Fax:021-4449326; E-mail: office@edcg.ro
Produs de COATES SCREEN INKS GmbH
Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg
TEL: 0911 6422 0 FAX: 0911 6422 200; <http://www.coates.de>